

Pengaruh penambahan kadar litium karbonat (Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) pada titanium dioksida (TiO<sub>2</sub>) xerogel dalam pembentukan senyawa litium titanat (Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>) = Effect of adding lithium carbonate (Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) content in titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) for manufacturing of lithium titanate (Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>)

Johansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20388292&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Litium titanat (Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>) merupakan kandidat yang menjanjikan sebagai anoda baterai Lithium-ion. Litium titanat disintesis menggunakan metode solid state dengan mencampurkan TiO<sub>2</sub> xerogel yang dibuat dengan metode sol gel dan litium karbonat (Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) komersil. Dalam penelitian ini digunakan tiga variasi penambahan kadar massa Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, yaitu 0% (sampel LTO 1), 50% (sampel LTO 2), dan 100% (sampel LTO 3) melebihi stoikiometri. Karakterisasi menggunakan pengujian XRD, FESEM, UV-vis spectroscopy, dan BET telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh kadar litium berlebih terhadap struktur, morfologi, dan energi celah pita sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kristalit, ukuran diameter partikel, energi celah pita, dan luas permukaan masing-masing sampel berturut-turut adalah 8,27 nm, 8,44 m, 3,88 eV untuk sampel LTO 1; 8,22 nm, 8,56 m, 4,02 eV, 22,529 m<sup>2</sup>/gr untuk sampel LTO 2; 4,76 nm, 2,07 m, 4,12 eV, 16,804 m<sup>2</sup>/gr untuk sampel LTO 3. Selain itu, litium berlebih yang digunakan dalam sintesis Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> menyebabkan terbentuknya pengotor TiO<sub>2</sub> rutile dan Li<sub>2</sub>TiO<sub>3</sub>. Senyawa Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> hanya terbentuk pada sampel LTO 1 dan LTO 2. Untuk mensintesis senyawa Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> menggunakan metode solid state tanpa menghasilkan pengotor dapat mengacu pada diagram fasa Li<sub>2</sub>O-TiO<sub>2</sub> (28,64% mol Li<sub>2</sub>O-71,36% mol TiO<sub>2</sub>).

<hr><i>Lithium titanate (Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>) is a promising candidate for lithium ion battery anode. Lithium titanate was synthesized by solid state method using xerogel TiO<sub>2</sub> was prepared by sol gel method and commercial lithium carbonate (Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>). This research varies the content of Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> addition, 0% (sample LTO 1), 50% (sample LTO 2), and 100% (sample LTO 3) Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mass excess. Characterization using XRD, FESEM, UV-vis spectroscopy, and BET testing was performed to observe the effect of adding lithium excess in structure, morphology, and band gap energy.

The results show that crystallite size, particle diameter, band gap energy, and surface area of each sample is 8,27 nm, 8,44 m, 3,88 eV for sample LTO 1; 8,22 nm, 8,56 m, 4,02 eV, 22,529 m<sup>2</sup>/gr for sample LTO 2; 4,76 nm, 2,07 m, 4,12 eV, 16,804 m<sup>2</sup>/gr for sample LTO 3. Furthermore, the excess of lithium used for Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> synthesis cause the formation of impurity compound such as rutile TiO<sub>2</sub> and Li<sub>2</sub>TiO<sub>3</sub>.

Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> compound was successfully synthesized in sample LTO 1 and LTO 2. In order to synthesis pure Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> without any impurities using solid state method, Li<sub>2</sub>O-TiO<sub>2</sub> phase diagram (28,64% mol Li<sub>2</sub>O-71,36% mol TiO<sub>2</sub>) can be used as a reference.</i>