

Effect of sandblasting on shear bond strength composite resin veneer

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20428091&lokasi=lokal>

Abstrak

Efek sandblasting terhadap kekuatan rekat geser veneer indirek resin komposit. Perlekatan antara restorasi veneer indirek resin komposit (VIRK) dengan permukaan email diperoleh dari penggunaan resin semen multi-step (MS). Material self-adhesive dual-cured resin cement (SADRC) dengan satu tahap pemakaian mulai banyak diperkenalkan. Tujuan: Untuk mengetahui efek sandblasting (SB) terhadap kekuatan rekat geser VIRK pada email dengan menggunakan resin semen multi-step dan SADRC. Metode: Empat puluh spesimen yaitu bagian bukal email gigi premolar manusia, diratakan dan dipoles menggunakan silikon karbida. Spesimen VIRK dimasukkan dalam ruang Solidilite untuk penyinaran, kemudian dibagi menjadi 2 grup, tanpa sandblasting (n=20) dan dengan sandblasting selama 10 detik (n=20). Selanjutnya direkatkan pada email dengan menggunakan resin semen multi-step (n=10) dan SADRC (n=10). Setelah 2 jam disimpan dalam inkubator, kekuatan rekat geser spesimen diuji menggunakan Universal Mechanical Testing Machine. Data dianalisis statistik dengan uji one-way ANOVA. Hasil: Nilai rata-rata kekuatan rekat geser multi-step tanpa SB ($18,95 \pm 7,80 \text{MPa}$) dan multi-step SB ($19,30 \pm 8,21 \text{MPa}$) memiliki perbedaan bermakna dengan SADRC tanpa SB ($4,85 \pm 2,12 \text{MPa}$) dan SADRC dengan SB ($9,57 \pm 3,45 \text{MPa}$) ($p < 0,05$). Simpulan: Sandblasting dapat meningkatkan kekuatan rekat geser VIRK pada email yang menggunakan resin semen multi-step dibandingkan dengan SADRC.

<hr>

Attachment between restoration and enamel surface in indirect resin composite veneer restoration (IRCV) is obtained using multi-step (MS) resin cement. Recently, a one step self-adhesive dual-cured resin cement (SADRC) was introduced. Objective: To determine the effect of sandblasting on shear bond strength (SBS) of IRCV to enamel using MS resin cement and SADRC. Methods: Forty specimens of buccal surface of enamel human premolar were used. The specimens were flattened and polished using silicon carbide. IRCV cylindrical specimens were light-cured in Solidilite chamber and were divided into two groups: IRCV without sandblasting (n=20) and with sandblasting for 10 seconds (n=20) and then bonded to enamel using MS (n=10) and SADRC (n=10), respectively. After 24h SBS of specimens were tested using a Universal Testing machine. Data were analyzed statistically by one-way ANOVA. Results: The average SBS value of IRCV without SB and bonded with MS was $18.95 \pm 7.80 \text{MPa}$ and MS with SB was $19.30 \pm 8.21 \text{MPa}$. They were differ significantly with SADRC without SB ($4.85 \pm 2.12 \text{MPa}$) and SADRC with SB ($9.57 \pm 3.45 \text{MPa}$) ($p < 0.05$). Conclusion: Sandblasting significantly increased SBS VIRK to enamel using MS resin cement than SADRC.