

# Pengaruh penyikatan pasta gigi charcoal terhadap kekerasan permukaan semen ionomer kaca modifikasi resin = The influence of charcoal toothpaste brushing on resin modified glass ionomer cement surface hardness

Farih Aminah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513568&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyikatan dengan dan tanpa pasta gigi charcoal terhadap kekerasan permukaan material restorasi semen ionomer kaca modifikasi resin. Metode penelitian: Dalam penelitian ini digunakan semen ionomer kaca modifikasi resin Fuji II LC. Sejumlah 24 spesimen berbentuk silinder dengan ukuran diameter 6 mm dan tebal 2 mm yang dipolimerisasi dengan menggunakan LED light cured LEDMAX-Hilux selama 20 detik dengan irradansi 800 mW/cm<sup>2</sup>. Setelah polimerisasi, spesimen direndam dalam aquades pada suhu 37C selama 24 jam. Spesimen diukur kekerasan permukaan awal dengan dengan Knoop Microhardness tester Shimatzu HMV-G21 DT yang diindentasikan dengan beban 50 gf selama 15 detik. Selanjutnya, specimen dibagi menjadi tiga kelompok (n=8) dengan perlakuan penyikatan dengan aquades, pasta gigi tanpa charcoal Colgate Total Professional Clean®, dan pasta gigi dengan charcoal Colgate Total Charcoal Deep Clean® selama 4 menit 40 detik setara satu bulan penyikatan dengan beban 150 gram menggunakan Oral-B DB4010 Advance Power Battery Toothbrush. Spesimen kemudian dibersihkan dengan ultrasonic cleaner selama 20 detik dan diuji kekerasan permukaan akhir. Data dianalisis menggunakan uji One Way Anova untuk menilai perbedaan kekerasan permukaan antara kelompok penyikatan. Hasil: Semen ionomer kaca modifikasi resin yang diberikan penyikatan dengan aquades, pasta gigi tanpa charcoal, dan pasta gigi charcoal menunjukkan peningkatan kekerasan permukaan yang signifikan antar kelompok ( $p<0,5$ ). Peningkatan kekerasan permukaan paling tinggi terjadi pada penyikatan dengan pasta gigi charcoal. Kesimpulan: Semen ionomer kaca modifikasi resin setelah penyikatan menggunakan pasta gigi yang mengandung charcoal memiliki kekerasan permukaan yang lebih tinggi dibandingkan pasta gigi yang tidak mengandung charcoal

.....Objective: The aim of this study was to determine the effect of brushing with and without charcoal toothpaste to surface hardness changes of resin modified glass ionomer cement.

Method: Resin modified glass ionomer cement Fuji II LC was used in this study. 24 specimens of 6 mm in diameter and 2 mm in thickness with disk-shaped were prepared and polymerized using LED light cured LEDMAX-Hilux in 20 seconds with irradiance 800 mW/cm<sup>2</sup>. After polymerization, specimens were immersed in 37C aquadest solution for 24 hours. Specimens were measured initial surface hardness using Knoop Microhardness tester Shimatzu HMV-G21 with 50 gf indentation in 15 seconds. Furthermore, specimens were divided into three groups (n=8); brushed using distilled

water (group A), toothpaste without charcoal Colgate Total Professional Clean® (group B), and toothpaste with charcoal Colgate Total Charcoal Deep Clean® (group C) for four minutes and 40 seconds (equivalent to a month brushing) using Oral-B DB4010 Advance Power Battery Toothbrush with a load of 150 gr. Specimens were cleaned with ultrasonic cleaner in 20 seconds and were measured for final surface hardness. Data were analyzed using One Way Anova to assess the significant differences between brushed groups.

Result: The value of surface hardness of resin modified glass ionomer cement specimens were increased significantly between groups ( $p<0,05$ ). The enhancement of surface hardness value of charcoal toothpaste was highest between brushed groups. Conclusion: It was concluded that resin modified glass ionomer cement specimens after brushed with charcoal toothpaste have a higher surface hardness than toothpaste without charcoal